



## **КРЕПС КР ЛЮКС**

Шпаклевочный состав

для внутренних работ в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимом

### **ОПИСАНИЕ**

**КРЕПС КР ЛЮКС** – сухая строительная смесь, состоящая из полимера, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками, обладающая повышенной поверхностной прочностью, водостойкостью. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, легкую в нанесении. Обладает ускоренными сроками твердения.

После высыхания создает гладкую, идеально белую поверхность. Подходит для ручного и машинного нанесения.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

**КРЕПС КР ЛЮКС** предназначена для финишного выравнивания стен и потолков в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимом, перед окрашиванием, оклейкой обоями по следующим основаниям:

- цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки;
- бетон и железобетон;
- гипсокартон и гипсокартонасодержащие основания;
- для заделки стыков между гипсокартонными листами с армирующей лентой.

### **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть прочным, выдержаным и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Перед нанесением основание рекомендуется загрунтовать полимерной грунтовкой Крепс Праймер.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°C.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА**

Залить в 25 – 30 литровую емкость 6,4 – 7,0 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 20 кг шпаклевочного состава (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 15-20 минут перемешать повторно. При 20°C приготовленная смесь в плотно закрытой таре сохраняет жизнеспособность не менее 24 часов.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя или машинным способом.

При выравнивании поверхности несколькими слоями необходимо убедиться в том, что предыдущий слой шпаклевки полностью высох.

При необходимости высохший слой шлифуется абразивным материалом. Шлифовку финишного слоя рекомендуется производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения. Максимальная толщина слоя при сплошном нанесении - до 2 мм, при частичном - до 3 мм.

### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Лица, занятые в производстве работ со смесями, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

**УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Поставляется в мешках по 5 и 20 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой упаковке в сухом помещении.

**Особенности:**

- идеально белого цвета;
- жизнеспособность состава 24 часа в плотно закрытой таре
- для ручного и машинного нанесения
- применяется по гипсокартонным листам для заделки стыков с армирующими и соединительными лентами, для создания «глади».
- наносится слоем до 2-х мм (локально до 3мм) в один прием, возможно нанесение в несколько слоев;
- хорошо шлифуется;

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Средняя фракция	0,1 мм
Расход материала	1-1,2 кг/ м <sup>2</sup> / мм 20 кг (мешок) на ~18 м <sup>2</sup> /мм
Количество воды на 1 кг смеси на 5 кг смеси на 20 кг смеси	0,32 - 0,35 л 1,6 -1,75 л 6,4 – 7,0 л
Время пригодности раствора к использованию	24 часа
Время высыхания	24 часа. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции, температуры в помещении
Прочность сцепления с основанием в возрасте 7 суток	0,5 МПа
Стойкость к статическому воздействию воды в возрасте 1 сутки 7 суток	Не менее 3 ч Не менее 6 ч
Гидрофобность поверхности в возрасте 1 сутки 7 суток	Не менее 4 ч Не менее 6 ч
Максимальная толщина слоя при сплошном нанесении	2 мм
Максимальная толщина слоя при частичном нанесении	3 мм
Температура применения	от +5 С°

**Смесь сухая шпаклевочная на полимерном вяжущем для внутренних работ  
КРЕПС КР Люкс ПкЗ, ТУ 5745-001-38036130-2013**