

КРЕПС ЭКСПРЕСС СОСТАВ РЕМОНТНЫЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

КРЕПСЭКСПРЕСС— сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь со свойствами быстрого твердения. После затвердевания образует прочный морозостойкий раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь КРЕПС ЭКСПРЕСС предназначен для

- быстрого ремонта бетона, штукатурки, а также заделки трещин, небольших выбоин внутри и снаружи зданий;
- быстрой фиксации анкерных элементов;
- устройства маяков;
- при электромонтажных и сантехнических работах.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, твердым и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Непосредственно перед началом работы основание следует смочить водой или обработать грунтовкой.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°C.

ВНИМАНИЕ

Ремонтная смесь КРЕПС ЭКСПРЕСС нельзя использовать при выравнивании окрашенных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в емкость чистой воды комнатной температуры(15-20°C) из расчета 0.18 - 0,21 л на 1 кг сухой смеси и засыпать в нее необходимое количество ремонтной смеси. Перемешать до получения однородной смеси. Расход материала зависит от объема выполняемых работ.

ВНИМАНИЕ: Не следует готовить одновременно большое количество растворной смеси, поскольку время пригодности свежеприготовленного раствора не превышает 6 –10 минут!

НАНЕСЕНИЕ

С помощью металлического шпателя локальные углубления и дефекты полностью заполняются свежеприготовленной растворной смесью КРЕПС ЭКСПРЕСС. Для достижения лучшего результата следует работать небольшими порциями раствора. После заполнения излишки материала удаляются. Поверхность окончательно заглаживается шпателем, смоченным водой.

Максимальный слой в одно нанесение до 40 мм. При необходимости возможно послойное нанесение смеси через 10-15 минут до полного заполнения локального дефекта.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 5 и 25 кг.

Срок хранения 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

Особенности:

- Быстротвердеющая ремонтная смесь, время твердения 6 – 10 минут.
- применяется внутри и снаружи зданий.
- водостойкая, морозоустойчивая (F 25).
- марочная прочность на сжатие M150.
- позволяет быстро выполнить ремонт локальных дефектов, изготовить маяки, укрепить анкера и т.п.
- слой нанесения в один прием до 40 мм.

- допускается нанесение в несколько слоев с интервалом в 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	серый
Максимальная фракция	0,63 мм
Количество воды на 1 кг смеси На 25 кг смеси	0.18 - 0,21 л 4.5 - 5,25 л
Время пригодности раствора к использованию	6 минут
Начало схватывания раствора	5-7 минут
Конец схватывания раствора	7-10 минут
Прочность на сжатие через 1 сутки через 28 суток	4 МПа 15 МПа
Толщина слоя за одно нанесение	до 40 мм
Морозостойкость	F25
Температура применения	от +5 °С

ТУ 23.64.10-007-38036130-2018

Смесь ремонтная штукатурная растворная ССЦР ЭКСПРЕСС М150 Пк2 F25 D2000