

КРЕПС ЭКСПЕРТ

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

КРЕПС ЭКСПЕРТ – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный морозостойкий раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь КРЕПС ЭКСПЕРТ предназначена для выравнивания стен и потолков следующих оснований:

- кирпичная кладка;
- бетон и железобетон;
- кладка из газобетона;
- в качестве накрывочного слоя по грубым цементным штукатуркам.

Рекомендуется как для ручного, так и для машинного нанесения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, твердым и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Все локальные дефекты должны быть предварительно заполнены этим же раствором. Необходимо смачивать основание водой непосредственно перед оштукатуриванием, либо предварительно обработать основание грунтовкой.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°C.

ВНИМАНИЕ

Штукатурную смесь КРЕПС ЭКСПЕРТ нельзя использовать при выравнивании окрашенных поверхностей

Штукатурная смесь КРЕПС ЭКСПЕРТ не пригодна для выравнивания полов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в 25 – 30 литровую емкость 5,0–6,0 л чистой воды комнатной температуры (15-20°) и засыпать в нее 25 кг штукатурной смеси (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут перемешать повторно. При 20°C приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Штукатурная смесь наносится слоем:

- при сплошном нанесении – от 4 до 20 мм;
- при частичном нанесении - до 30 мм.

Вручную штукатурка равномерно наносится на поверхность при помощи широкого шпателя или полутерка. Оштукатуренную поверхность следует затереть в полусхватившемся состоянии или загладить шпателем.

ВНИМАНИЕ: Поверхность, обработанную штукатурной смесью КРЕПС ЭКСПЕРТ не шлифовать! Время твердения – 24 часа при толщине слоя в 10 мм и температуре окружающей среды +20°C (±3 °C).

В качестве финишной отделки применяется Крепс ВЛАГОСТОЙКАЯ шпатлевка цементная белая (нанесение через 2-3 дня).

Технологическая готовность для нанесения декоративных покрытий и окраски от 7 до 21 дня, в зависимости от слоя штукатурки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

Особенности:

- не заменима при выравнивании стен и потолков с неправильной геометрией;

- наносится слоем от 4 до 20 мм (локально до 30 мм) в один прием;

- допускается нанесение в несколько слоев;
- применяется внутри и снаружи зданий;
- наносится ручным и машинным способом;
- обладает высокой пластичностью в процессе нанесения;
- создает гладкую, легко обрабатываемую поверхность;
- время жизнеспособности состава 4 часа – удобство в работе;
- срок хранения 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция	0,63 мм
Расход материала	5,6 кг/м ² /4мм (1,4 кг/м ² /мм) 25 кг (упаковка) на ~1,8 м ² при толщине слоя 10 мм
Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси	0,20-0,24 л 5,0-6,0 л
Время пригодности раствора к использованию	4 часа
Минимальный слой нанесения	4 мм
Максимальный слой нанесения	20 мм
Частичное выравнивание	до 30 мм
Марочная прочность	M50
Марка по морозостойкости	F50
Температура применения	от +5 °С

ГОСТ 33083-2014 Смесь штукатурная растворная ССЦШт Эксперт, М50, Пк3, D1450, F50