



ТЕРМОКРЕПС MW

Клеевой состав для приклеивания минераловатных плит и создания базового армированного слоя

Описание

ТЕРМОКРЕПС MW – клеевой состав на основе портландцемента и фракционированного кварцевого песка, модифицированный комплексом добавок.

Область применения

ТЕРМОКРЕПС MW применяется при устройстве фасадной теплоизоляционной системы с наружными декоративно-защитными слоями «**ТЕРМОКРЕПС MW**» для крепления минераловатных теплоизоляционных плит на минеральные основания и создания на поверхности плит базового (штукатурного) слоя, армированного стеклосеткой.

Подготовка основания для крепления минераловатных плит

Основание должно быть ровным, не должно подвергаться усадке или деформации и обладать достаточной несущей способностью. Основание необходимо очистить от пыли, грязи, жиров и других веществ, снижающих адгезию. Удалить непрочные участки поверхности и отслоения. Неровности основания более 10 мм предварительно выровнять штукатурным составом, рекомендованным для данного типа основания.

Впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовочным составом КРЕПС Праймер.

Приготовление растворной смеси

Отмерить 5,0-6,0 л чистой воды (температурой +15-20⁰С), засыпать в воду 25 кг (мешок) смеси и перемешать механическим способом до получения однородной консистенции. Перемешивание выполняется миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400-800 об/мин. Повторно перемешать через 10 минут. После повторного перемешивания смесь готова к применению.

Выполнение работ

Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5 до +30⁰С.

Запрещается выполнять работы при прямом воздействии солнечных лучей, при сильном ветре, а также во время дождя и по мокрым поверхностям. На период монтажа необходимо принять меры для предотвращения попадания осадков на поверхность и внутрь системы, для чего строительные леса следует закрыть ветрозащитной сеткой и/или пленкой.

Крепление минераловатных плит

Растворную смесь нанести на плиту утеплителя точечно-рамочным методом:

- полосой 50-80 мм и толщиной 10-30 мм по всему периметру с отступлением от края 20-30 мм;
- на две-три точки (размером с ладонь) по середине плиты.

Полоса смеси по контуру плиты должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок.

Предварительно поверхность минераловатной плиты необходимо загрунтовать (нанести растворную смесь «на сдир») в местах последующего нанесения клеевой смеси.

Общая площадь нанесения клеевой смеси должна составлять не менее 40% от площади утеплителя.

Плиту с нанесенной клеевой смесью сразу приклеить на основание, уплотняя по уровню. Правильность установки каждой теплоизоляционной плиты контролируют двухметровым уровнем.

Установку и приклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов и устройством зубчатого защемления на внутренних и внешних углах здания. Теплоизоляционные плиты устанавливаются вплотную друг к другу. В случае, если между ними образуются зазоры более 2мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя. Линии швов не должны совпадать с вертикальными и горизонтальными линиями проемов. Наружные углы следует укрепить металлическим или пластиковым перфорированным уголком, который монтируется на ту же смесь.

Дюбелирование утеплителя осуществляется не ранее, чем через 24 часа после монтажа минераловатных плит.

Создание базового слоя

После крепления дюбелями плит утеплителя устраивается базовый армируемый слой. Растворную смесь нанести «на сдир» на минераловатную плиту, затем (не позднее, чем через 30 минут) равномерно нанести на поверхность утеплителя клеевую смесь с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 8 мм. На созданный слой сразу уложить армирующую сетку и равномерно «притопить» шпателем в клеевой состав. Армирующая сетка укладывается на поверхность с нахлестом соседних полотен не менее 10 см. После твердения базового слоя с сеткой (примерно через сутки) выполнить нанесение клеевого укрывочного слоя. Армирующая сетка должна перекрываться слоем не менее 1 мм (и не более 3 мм).

Армированный слой должен быть идеально ровным, т.к. он служит основанием для нанесения финишного декоративного покрытия **ТЕРМОКРЕПС ШУБА, ТЕРМОКРЕПС КОРОЕД, ТЕРМОКРЕПС ВЛ (супербелая)**. Общая толщина слоя должна составлять 5±1 мм.

ВНИМАНИЕ! Гарантии качества на фасадные теплоизоляционные системы сохраняются только при комплектации материалами и проведении работ в соответствии с Альбомом Технических решений «ТЕРМОКРЕПС».

Защита при твердении

Базовый армированный слой в течение 3-х суток необходимо предохранять от воздействия осадков и преждевременного высыхания.

Очистка инструмента

Инструмент очищается водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, запрещается использовать для приготовления новой смеси.

Техника безопасности

Лица, занятые в производстве работ со смесями, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

Упаковка и хранение

Поставляется в мешках 25 кг.

Хранить в упакованном виде на поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления

Технические характеристики

<i>Наименование показателя</i>	<i>Нормируемые значения</i>
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Расход материала для крепления минераловатных плит и создания армированного слоя	9-11 кг/м ²
Количество воды затворения: - на 1 кг смеси	0,20-0,24 л

- на 25 кг смеси	5,0-6,0 л
Подвижность	Пк3
Время использования растворной смеси	3 ч
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее	0,75 МПа ($A_{сб} 3$)
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее	7,5 МПа (В 5)
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, не менее	4,0 МПа ($B_{гб} 3,2$)
Деформация усадки, не более	1,5 мм/м
Водопоглощение, не более	15 %
Паропроницаемость, не менее	0,035 мг/м*ч*Па
Морозостойкость	F 75
Температура применения	от +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Группа горючести	НГ (ГОСТ 30244-94)

Клеевой состав на цементном вяжущем для приклеивания минераловатных плит и создания базового армированного слоя в СФТК ТЕРМОКРЕПС MW, ТУ 5745-002-38036130-2013