

Затирка серая

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ ПЛИТКИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

Затирка серая – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный морозостойкий и водостойкий раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь предназначена для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, искусственного и натурального камня в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также для наружных работ. Рекомендована для применения в бассейнах.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в емкость чистой воды комнатной температуры (15-20°C) из расчета 0,31-0,34 л на 1 кг сухой смеси и засыпать в нее необходимое количество затирочного состава. Перемешать до получения однородной смеси. Через 5-10 минут смесь перемешивается повторно.

При 20°C приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 2 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Швы, предназначенные для затирания, очистить от клеевого раствора так, чтобы клей заполнял не более половины глубины шва. Перед затиранием швы необходимо увлажнить.

Допустимая ширина шва 2 – 6 мм.

Готовую затирочную смесь нанести диагональными движениями резинового шпателя и уплотнить в швах до полного их заполнения, излишки состава следует удалить.

Через 20 – 30 минут поверхность плитки очистить, используя влажную жесткую губку, а затем мягкую ткань.

В сухих помещениях через несколько часов после затирки швы необходимо увлажнить.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Срок хранения мешков 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

Особенности:

- водостойкая, с пониженным водопоглощением;
- применяется внутри и снаружи зданий;
- предназначена для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, искусственного и натурального камня;
- рекомендована для применения в бассейнах;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция	0,1 мм
Расход материала	0,3-0,6 кг/ м ² 20 кг на ~45 м ²
Количество воды на 1 кг смеси на 20 кг смеси	0,31-0,34 л ~6,2 – 6,8 л
Время пригодности раствора к использованию	2 часа
Марка по морозостойкости	F25
Марочная прочность	M75
Температура применения С°	от +5

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь затирочная растворная ССЦ3 серая, М75, Пк3, D1550, F25