

Затирка белая

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ ПЛИТКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ В СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ОПИСАНИЕ

Затирка белая сухая строительная смесь, состоящая из цемента, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный влагостойкий раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь предназначена для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, искусственного и натурального камня в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется для применения в душевых кабинах.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в емкость чистой воды комнатной температуры (15-20°C) из расчета 0,31 – 0,34 л на 1 кг сухой смеси и засыпать в нее необходимое количество затирочной смеси. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 5-10 минут смесь перемешивается повторно. При 20°C приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 2 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Швы, предназначенные для затирания, очистить от клеевого раствора так, чтобы клей заполнял не более половины глубины шва. Перед затиранием швы необходимо увлажнить.

Допустимая ширина шва 2 – 6 мм.

Готовую затирочную смесь нанести диагональными движениями резинового шпателя и уплотнить в швах до полного их заполнения, излишки состава следует удалить.

Через 20 – 30 минут поверхность плитки очистить, используя влажную жесткую губку, а затем мягкую ткань.

В сухих помещениях через несколько часов после затирки швы необходимо увлажнить.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Срок хранения 12 месяцев, в сухом месте на поддонах.

Особенности:

- влагостойкая;
- для сухих и влажных помещений;
- для наружных работ;
- для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, искусственного и натурального камня;
- для применения в душевых кабинах;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция	0,1 мм
Расход материала	0,3-0,4 кг/м ² 20 кг на ~57 м ²
Количество воды на 1 кг смеси на 20 кг смеси	~0,31-0,34 л ~6,2-6,8 л
Время пригодности раствора к использованию	2 часа
Марочная прочность	M75
Температура применения С°	от +5