

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»**

Управления делами Президента Российской Федерации

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079

в отделении I Москва УФК по г. Москве

Испытательный лабораторный центр


Место осуществления лабораторной деятельности

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49

e-mail ИЛИ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

О.М. Чекмарев

Дата утверждения и выдачи протокола
«28» ноября 2025 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№11.120-956.ПР-25

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): | ООО «КРЕПС», юридический адрес 194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литера А, Российская Федерация. ИНН 7804165929. Телефон: +79219190660/ Почта valiullina.nadezhda@ru.silika.com |
| 2. Место отбора: | 194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литера А, Российская Федерация
Точка (место) отбора: Складское помещение.
Заявка № 956/25 от 30 октября 2025 г. |
| 3. Наименование продукции, состав и область применения: | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ "КРЕПС": Штукатурка цементная КРЕПС МАСТЕР; Штукатурка цементная КРЕПС ПРОФИ; Цементная штукатурка КРЕПС ЦШ; Композитная цементно-известковая штукатурка КРЕПС ЭКСТРА-ЛАЙТ ЗИМНЯЯ; Композитная цементно-известковая штукатурка КРЕПС ЭКСТРА-ЛАЙТ
Состав: Цемент М 500, Известь гидратная, Песок фракции 0,63, Карбоксиметил целлюлоза
Область применения: Для устройства отделочного слоя из строительного раствора, наносимого на поверхность зданий и сооружений для ее выравнивания, подготовки к дальнейшей отделке, а также для защиты от атмосферных воздействий или придания декоративных свойств, при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений при проведении наружных и внутренних работ. |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | ООО «КРЕПС». Юридический адрес производителя: 194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литер А, Российская Федерация
Производственные площадки:
194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литера А, Российская Федерация;
624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, пер Речной, строение 2-В, Российская Федерация |
| 5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы): | Типовой представитель: Смесь сухая строительная на цементном вяжущем для штукатурных работ "КРЕПС": Штукатурка цементная КРЕПС МАСТЕР, в кол-ве 1 кг. |

6. Объем лабораторных исследований и их оценка: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

7. Дополнительная информация **Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.**

8. Основание на проведение работ **Договор № 140-25 от 30.01.2025**

9. Дата получения образца на испытания: **07 ноября 2025 г.**

10. Дата проведения испытаний: **12 –28 ноября 2025 г.**

11. Код образца (пробы): **.11.120.956.07.01.Д-25**

Список приборов, использованных при проведении анализа

Наименование	Дата очередной поверки	№ свидетельства о поверке, калибровке, аттестации
Весы лабораторные электронные; CE; CE1502-C; Рег. №50838-12	24.08.2026	№С-АВР/25-08-2025/458716538
Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад" №1649	10.09.2026	С-ТТ/11-09-2025/464098178

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Смесь сухая строительная на цементном вяжущем для штукатурных работ "КРЕПС": Штукатурка цементная КРЕПС МАСТЕР			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		257 ±70	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		16 ± 6	
Активность 226Ra, Бк/кг		15 ± 6	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	57 ± 11	

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
- Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик **Д.М. Австриевских** Подпись 